

ZUSAMMENSETZUNG

Bezugsstoff: 100 % Polyester
Beschichtung: Spectrum Care FR

BREITE

138 cm

GEWICHT

CREDO FR, SOLO FR ca. 620 g/lfdm
PANTA FR ca. 750 g/lfdm
JAZZ FR, SPA FR ca. 830 g/lfdm

FUNKTION

Schmutzabweisend
Nässeresistent
Wasserundurchlässig
Schadstofffrei
Hautfreundlich
Atmungsaktiv
Antibakteriell
Pflegeleicht

SCHEUERVERHALTEN

Martindale (Belastung 12 Kpa)
DIN EN ISO 12947-2: 2007
SOLO FR 60.000 Touren
CREDO FR 40.000 Touren
PANTA FR 35.000 Touren
JAZZ FR, SPA FR 30.000 Touren

BRANDVERHALTEN

D - DIN 4102 B1
DIN EN 1021: 2006 Teil 1 (Zigarettestest) und Teil 2 (Butanflammentest) in Kombination mit Schaumstoff B 3 normal brennbar mind. 23 kg/m³ Raumgewicht
Klassifizierung des Brandverhaltens des Polsterverbundes nach DIN 66084 P-b
A - ÖNorm B 3825 schwerbrennbar in Kombination mit Schaumstoff schwerbrennbar gemäß ÖNorm A 3800-1 ÖNorm A 3800-1 Q1
Weitere Informationen auf Anfrage

LICHTECHTHEIT

DIN EN ISO 105-B02: 2014
5

REIBECHTHEIT

DIN EN ISO 105-X12: 2016
4 - 5 trocken und nass

SCHWEISSECHTHEIT

DIN EN ISO 105-E04: 2013
4 sauer und alkalisch

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

COMPOSITION

Fabric: 100 % Polyester
Coating: Spectrum Care FR

WIDTH

138 cm

WEIGHT

CREDO FR, SOLO FR approx. 620 g/lm
PANTA FR approx. 750 g/lm
JAZZ FR, SPA FR approx. 830 g/lm

FUNCTION

Stain resistant
Moisture barrier
Waterproof
Contains no harmful substances
Kind to skin
Breathable
Antibacterial
Easy-care

ABRASION RESISTANCE

Martindale (load 12 Kpa)
DIN EN ISO 12947-2: 2007
SOLO FR 60.000 cycles
CREDO FR 40.000 cycles
PANTA FR 35.000 cycles
JAZZ FR, SPA FR 30.000 cycles

FLAMMABILITY

D - DIN 4102 B1
DIN EN 1021: 2006 part 1 (cigarette test) and part 2 (butane flame test) when tested with non flame retardant foam B 3 density 23 kg/m³ minimum
ignitability classification of the upholstery composite according to DIN 66084 P-b
A - ÖNorm B 3825 flame retardant when tested with flame retardant foam according to ÖNorm A 3800-1 ÖNorm A 3800-1 Q1
Further information on request

FASTNESS TO LIGHT

DIN EN ISO 105-B02: 2014
5

FASTNESS TO RUBBING

DIN EN ISO 105-X12: 2016
4 - 5 dry and wet

FASTNESS TO PERSPIRATION

DIN EN ISO 105-E04: 2013
4 acid and alkaline

Please feel free to contact us for any further information

成份

布: 100 % 聚酯
塗層: Spectrum Care FR

寬度

138 厘米

重量

CREDO FR, SOLO FR 約: 620 g/lm
PANTA FR 約: 750 g/lm
JAZZ FR, SPA FR 約: 830 g/lm

功能

耐污
防潮層
防水
不含有害物質
親切的皮膚
透氣
抗菌
易護理

抗磨性

馬丁代爾 (裝載 12 Kpa)
DIN EN ISO 12947-2: 2007
SOLO FR 60.000 個循環
CREDO FR 40.000 個循環
PANTA FR 35.000 個循環
JAZZ FR, SPA FR 30.000 個循環

阻燃

D - DIN 4102 B1
DIN EN 1021: 2006 第 1 部分 (香煙測試) 第 2 部分 (丁烷火焰試驗) 當與阻燃泡綿測試泡綿 B3 密度 23 kg/m³ 最小內飾的可燃性分級複合材料, 根據 DIN 66084 P-b
A - ÖNorm B 3825 阻燃時用阻燃泡綿測試根據 ÖNorm A 3800-1 ÖNorm A 3800-1 Q1
可要求更進一步的資訊

耐光牢度

DIN EN ISO 105-B02: 2014
5

耐摩擦性

DIN EN ISO 105-X12: 2016
4 - 5 乾濕

耐汗

DIN EN ISO 105-E04: 2013
4 酸和鹼

請隨時聯繫我們以獲取更多信息